

ESTUCO DE CAL



El Estuco de Cal GORDILLO'S es un revestimiento mineral continuo, compuesto por una parte de pintura de cal, realizada a base de **cal en pasta envejecida** (obtenida mediante el proceso de apagado por inmersión de la cal viva extraída de nuestros hornos de Cal), y cargas minerales como arena de mármol.

Ideal para espacios donde se buscan ambientes sanos.

Rendimiento: 0,5 kg / mt² a 2 mm de espesor

Tamaño de áridos: 0 - 0,2 mm

SUS PROPIEDADES LO HACEN APTO PARA:

- Apto para su uso en enlucidos decorativos de alta calidad, elegante terminación y perdurabilidad en el tiempo; tanto interiores como exteriores y edificios emblemáticos antiguos u obra nueva.
- Permite acabados y texturas extrafinas y casi impermeables de gran resistencia.

PROPIEDADES:

- ✓ **Absorbe CO₂ en su proceso de endurecimiento.**
- ✓ Gran blancura.
- ✓ Buena conductividad térmica, con la que se evitan contrastes en zonas frías y calientes en la paredes, evitando así la proliferación de hongos o zonas ennegrecidas.
- ✓ Resistente a las inclemencias meteorológicas (lluvia, granizo, contaminación...).
- ✓ Transpirables, impermeables y reflectoras de los rayos UV, lo que ayuda a mantener una vivienda más fresca en verano.
- ✓ Gracias al aporte de la cal, y las propiedades de ésta, evitamos que se asienten las bacterias, moho o líquenes, lo que las hace idóneas para aplicar en zonas de alto nivel bacteriano.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del soporte:

- Los soportes deberán estar secos y limpios de cualquier impureza, como restos de pinturas agrietadas y no adheridas o mohos, algas, líquenes, sales y contaminación ambiental.
- La superficie a estucar debe ser compacta y firme. En caso contrario, consolidar con Morteros de Cal o reparar con masilla de Cal.
- Preferiblemente, debe estar formado por mortero de cal y regularizado con este, permitiendo la respirabilidad del muro.
- No se debe aplicar directamente sobre cerramientos.

Ejecución:

- El producto se suministra listo para su uso, sólo es necesario batir todo el contenido del envase para homogeneizar la pasta con una batidora industrial. Este debe aplicarse con llana de acero inoxidable.
- Se aplicará una primera mano con un espesor de 1 mm para unificar la absorción del soporte.
- La segunda mano se aplica a un espesor de 1 mm como capa de acabado, la cual será planchada con llana de acero inoxidable hasta conseguir la terminación deseada.
- Para conseguir acabados brillantes, aplicar cera de abeja natural.

La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C.

PRESENTACIÓN:

Envasado: Cubo de 4 L y 12,5 L

Color natural: Blanco

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol y al agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

PARA SU SEGURIDAD:

- Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar cuidadosamente con agua durante 15 min.
- Se recomienda el uso de medidas de protección como guantes, gafas protectoras o mascarilla.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto no inflamable.

***Para más información, ver ficha de seguridad del producto.**

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.

HERRAMIENTAS



Lana de Estuquista



Atomizador

Empresa asociada a:



Empresa acreditada por:



Versión Marzo 2022